

PRODUCTO: **PROMOTOR DE ADHERENCIA**

DESCRIPCIÓN

Organo-silano epoxídico

PROPIEDADES

Apariencia a 20°	Líquido
Color	Incoloro / amarillento
% Materia activa	> 98

APLICACIONES

La dosificación del PROMOTOR DE ADHERENCIA puede oscilar entre el 0'5 y el 2% en sistemas de poliuretano donde se desea incrementar la adherencia sobre sustratos inorgánicos.

El PROMOTOR DE ADHERENCIA mejora la adhesión en húmedo y la resistencia al frote en seco.

Se recomienda incorporar el producto justo antes de la aplicación dado que en algún caso y según las múltiples aplicaciones que puede tener el producto, podría reducir la vida media del formulado.

PROMOTOR DE ADHERENCIA está listo para usar y es fácilmente dispersable en agua, este producto también puede usarse en sistemas base solvente mediante prueba previa en cada formulado.

ALMACENAMIENTO

El producto, conservado en su envase original, a temperatura entre 5°C y 35°C mantiene sus propiedades al menos 12 meses desde su fabricación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Criterio de reglamentación según la normativa EC 1272/2008(CLP):

H318: Provoca lesiones oculares graves.

ENVASES

PROMOTOR DE ADHERENCIA está envasado en botellas de 150g y 225g.