

Tixol® Hidro Mat

Descripción	Pintura acrílica mate para interior en fase agua.																		
Composición	A base de copolímeros acrílicos, dióxido de titanio rutilo, carbonato cálcico.																		
Propiedades	• Buena adherencia. • Sobre soportes alcalinos • Secado rápido • Muy blanco • Muy cubriente																		
Campos de aplicación	Para la decoración interior de paredes y techos. Se aplica sobre todos los materiales de albañilería, yeso, cartón yeso, hormigón, mortero de cemento... Adaptado para la aplicación con airless en grandes obras. En viviendas, escuelas, oficinas, locales públicos.																		
Datos Técnicos	<table><tr><td>Resina:</td><td>Copolímeros Acrílicos en dispersión acuosa.</td></tr><tr><td>Densidad :</td><td>1'62 +/- 0,05 kg/l</td></tr><tr><td>Extracto seco en peso:</td><td>63% +/- 1%</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Aspecto del film:</td><td>Mate</td></tr><tr><td>Secado:</td><td>Al tacto 10-20 minutos</td></tr><tr><td>Repintado</td><td>2/3 h</td></tr><tr><td>Seco total</td><td>10-15 jours</td></tr><tr><td>Teñido:</td><td>Se puede teñir con tintes al agua sin sobrepasar 5%</td></tr></table>	Resina:	Copolímeros Acrílicos en dispersión acuosa.	Densidad :	1'62 +/- 0,05 kg/l	Extracto seco en peso:	63% +/- 1%	Color:	Blanco	Aspecto del film:	Mate	Secado:	Al tacto 10-20 minutos	Repintado	2/3 h	Seco total	10-15 jours	Teñido:	Se puede teñir con tintes al agua sin sobrepasar 5%
Resina:	Copolímeros Acrílicos en dispersión acuosa.																		
Densidad :	1'62 +/- 0,05 kg/l																		
Extracto seco en peso:	63% +/- 1%																		
Color:	Blanco																		
Aspecto del film:	Mate																		
Secado:	Al tacto 10-20 minutos																		
Repintado	2/3 h																		
Seco total	10-15 jours																		
Teñido:	Se puede teñir con tintes al agua sin sobrepasar 5%																		
Clasificación COV	Valor limite en la UE para este producto cat.A/a : 75/30 g/l (2010) = 25 g/l COV.																		
Higiene y seguridad	Durante los trabajos se recomienda una buena ventilación de los locales. Ver las indicaciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en Internet www.tixol.es																		
Puesta en obra	Los soportes, trabajos de preparación y condiciones de aplicación deberán ser conformes a las normas en vigor. Los soportes deben estar secos, duros y limpios. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C, ni a una humedad relativa superior al 80%.																		
Aplicación	• Brocha, rodillo o airless • Dilución: Agua, la primera mano entre 10 y 20%, la segunda mano diluir un máximo de 10-15% de agua. • Aplicación de dos manos mínimo. • Consumo: entre 6-8 m²/l, según la absorción del soporte. • Limpieza de la herramienta con agua.																		
Envases	Botes de 15 litros.																		
Almacenaje	24 meses en sus bidones de origen sin abrir guardados a temperaturas no superiores a 30° ni inferiores a 5°C.																		

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra Web www.tixol.es.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es