



SCALPFUGE COLOR

Renovador hidrofugante, mineralizante y anti manchas, teñido, para tejados, fachadas, paredes y suelos de hormigón - Disponible en 11 colores



Ventajas del producto:

- Producto listo al uso 4 en 1.
- Hidrófugo, mineralizante, renueva el hormigón tiñéndolo y protegiéndolo de las manchas.
- Protege eficazmente contra las formaciones de microorganismos.
- Limita la incrustación de la polución urbana.
- Limita la disgregación de los materiales en los tejados por el efecto hielo/deshielo.
- Efecto perlado.
- No contiene COV.

Envases, paletizado, almacenaje :

Almacenaje: Guardar este producto en un local al abrigo de las heladas y fuera de los rayos directos del sol. No almacenar a temperaturas <0°C.

Envases:

En 5 L, palet de 96x5 L (pack de 4 unidades x 5 L).

Colores disponibles:



¿Para qué tipo de aplicaciones?

Es un producto que renueva los tejados, fachadas y suelos.

Hidrófugo, no forma película, protege las superficies tratadas de la filtración de agua y de las manchas, impide que se incruste la polución urbana, la formación de microorganismos y el deterioro por el efecto hielo/deshielo.

Es micro poroso y mineralizante: impregna la superficie y la tiñe respetando el aspecto mineral de la misma, consolidándola y reforzándola. Ha sido concebida principalmente para una aplicación sobre hormigón, tejas, pizarra, adoquines de hormigón...

Disponible en 11 colores: BLANCO, GRIS PERLA, ANTRACITA, CRUDO, OCRE, SIENA, ROJO ORIENTAL, ROJO LADRILLO, ROJO FUEGO, NEGRO TINTA e INCOLORO "EFECTO MOJADO". Es un producto polivalente y de muy alta gama.

Consejos de aplicación:

1. **Dilución:** Producto listo al uso.
2. **Herramienta de aplicación:** Rodillo o airless.
3. **Forma de aplicar:** Agitar bien la base incolora (parte A) de la garrafa; por separado hacer lo mismo con el tóner (parte B). A continuación, verter el colorante (parte B) en la base (parte A), mezclándolos muy bien. Aplicar el producto de abajo hacia arriba sobre el soporte limpio y seco. Aplicar dos manos con 1 hora mínimo de intervalo. No sobrecargar de producto para evitar los descuelgues y posibles marcas. Si el soporte ha sido lavado previamente, esperar mínimo 10 días antes de aplicar éste hidrofugante.

Secado (variable en función de las condiciones climáticas y de la naturaleza del soporte):

- 25 minutos al tacto.
- 5 a 6 horas para paso moderado de peatones cuando se aplica en suelos.
- 1 día para reanudar el tráfico de vehículos cuando se aplica en suelos con tránsito.
- 3 días para conseguir los efectos mineralizantes y consolidantes.
- 4. **Temperatura de aplicación:** Temperatura mínima para su aplicación 5°C. No aplicar a pleno sol.
- 5. **Limpeza de las herramientas:** ha de hacerse con agua inmediatamente después de acabar.
- 6. **Rendimiento:** de 6 a 8 m2 por litro, según la porosidad del soporte*.

**La indicación sobre rendimiento se da solo a título indicativo para permitir un cálculo aproximado, no son en ningún caso definitivas, solo una prueba permite definir exactamente la cantidad de producto en función de los diferentes tipos de soportes a tratar.*

Características físico químicas

▪ Solución de impregnación	▪ pH: 11
▪ Base incolora + colorante	▪ Proteger de las heladas
▪ Peso específico 1,04 g/cm3 a 20°C	▪ Punto de inflamación: ninguno

Precauciones en su aplicación:

1. **Protección de los soportes:** Proteger las superficies que no se van a pintar (cristales, plástico...).
2. **Protección de las personas:** Contiene una sustancia biocida. Mezcla de 5-cloro-2-metilo-2H-isotiazol-3-1metileno-2H-isotiazol-3-uno (3:1). Llevar guantes de PVC y un equipo de protección estanca; Para la utilización por pulverización: un casco con visera de protección; para la aplicación con rodillo: gafas de protección. En caso de irritación o de erupción cutánea lavar abundantemente con agua: consultar a un médico.

Importante: El contenido de esta documentación resulta de nuestra experiencia del producto. No nos podemos responsabilizar de la utilización en cada caso particular. Hay que tener en cuenta las particularidades de cada soporte (degradación, alteración de las propiedades de este, composición química, etc.), para evitar cualquier reacción negativa se aconseja realizar una prueba del producto Scalp sobre una pequeña superficie a tratar respetando el procedimiento de aplicación recomendados. Consultar la ficha técnica.