

Tixol® Crema de Poliuretano

Acabado sistema microcemento a rodillo



Al agua



Flexible



Máxima resistencia
al impacto y abrasión



Muy lavable

Descripción

Crema de Poliuretano Alifático bi componente al agua para la protección y decoración de pavimentos continuos y superficies verticales. Ofrece un acabado tipo microcemento de altísima resistencia al roce y a agentes químicos. Capa final para base cementosa de aplicación a rodillo Tixol Cement Floor. Disponible en 5 colores y una base neutra para teñir y personalizar colores. Acabado satinado suave. Interior y exterior.

Propiedades

Producto al agua.
Alta resistencia a la abrasión.
Muy duro y flexible.
No amarillea.
Fácil y rápida aplicación.

Campos de aplicación

Como protección final sobre pintura cementosa Tixol Cement Floor.
También como renovador de pavimentos de hormigón, hormigón pulido, morteros autonivelantes, morteros cementosos muy lisos y previamente sellados con Tixol Hidro Finish tanto en interior como exterior.

Preparación del soporte

Puesto que Epo-roc se aplica sobre pavimentos deteriorados, es necesario sanear la superficie a rellenar eliminando partes mal adheridas y restos de pintura hasta conseguir una superficie sana, limpia, libre de humedad polvo y grasa. Sobre superficies muy porosas o absorbentes se recomienda aplicar antes una capa de sellado de Tixol Imprimación epoxi 3D.

Preparación del producto

Para sistema micro-cemento a rodillo Tixol Cement Floor:
El soporte debe estar previamente imprimado con dos manos de Tixol Cement Floor, lijado y sellado con una mano de Tixol Hidro Finish para regular absorción.

Para renovación de pavimentos cementosos absorbentes:
El soporte debe estar sano, duro, cohesivo y libre de polvo y humedades. Sobre soportes cementosos aplicar con un mínimo de fraguado de 28 días una humedad inferior a 5%. Lijar hasta total eliminación de relieves e imprimir con Tixol Hidro Finish hasta controlar absorción.

Aplicación

Mediante llana flexible, tipo estuco, con más o menos aguas y texturas en función del acabado deseado.
Es necesario aplicar 2 capas de 50 gr/m² por capa con intervalos de secado de 4-12 horas.

Datos Técnicos

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol® Crema de Poliuretano

Acabado sistema microcemento a rodillo



Al agua



Flexible



Máxima resistencia
al impacto y abrasión



Muy lavable

Datos Técnicos

Densidad:

Adherencia:

Aspecto:

Rendimiento:

Seco al tacto:

Seco total:

Tiempo de vida de la mezcla:

Color:

Transp.

Limpieza de la herramienta:

Envases disponibles:

¿?

Excelente sobre sustratos
porosos.

Pasta cremosa.

100 gr/m² en dos capas
(50gr/m²/capa)

1 hora.

¿?

¿?

5 colores estándar + 1 base

Con agua.

Cubos de 3,3 kg.

Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.

Advertencias:

No está indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.

Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.

No aplicar con previsión de lluvias.

Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es