

Tixol® Hidro Finish Pu

Barniz de Poliuretano alifático al agua.

Descripción	Barniz a base de resina de poliuretano alifático. Indicado como capa de sellado acabado en sistemas revestimientos decorativos Oxitec Hierro, Oxitec Cobre y microcementos. Acabado mate y satinado con la aplicación de capas sucesivas.												
Aplicación	- Barniz de acabado a base de resinas de poliuretano alifático indicado para donde se requiera unas prestaciones especiales con un acabado natural. - Alta resistencia química. - Interiores y exteriores.												
Datos Técnicos	<table><tr><td>Sólidos en volumen (v/v):</td><td>31%</td></tr><tr><td>Peso específico:</td><td>1.1-1.2 g/ml</td></tr><tr><td>Viscosidad 25°C en CF4:</td><td>100-120 seg.</td></tr><tr><td>Dureza Persoz INTA 160263:</td><td>35 seg. (24 Horas).</td></tr><tr><td>Flexibilidad r=3mm:</td><td>Cumple.</td></tr><tr><td>Adherencia al cuadrículado:</td><td>100%</td></tr></table>	Sólidos en volumen (v/v):	31%	Peso específico:	1.1-1.2 g/ml	Viscosidad 25°C en CF4:	100-120 seg.	Dureza Persoz INTA 160263:	35 seg. (24 Horas).	Flexibilidad r=3mm:	Cumple.	Adherencia al cuadrículado:	100%
Sólidos en volumen (v/v):	31%												
Peso específico:	1.1-1.2 g/ml												
Viscosidad 25°C en CF4:	100-120 seg.												
Dureza Persoz INTA 160263:	35 seg. (24 Horas).												
Flexibilidad r=3mm:	Cumple.												
Adherencia al cuadrículado:	100%												
Condiciones de Ejecución	En todos los casos es indispensable realizar la aplicación sobre superficies secas, limpias, libres de cargas, aceites y otros materiales. Sobre superficies lisas y poco absorbentes, antes de aplicar la imprimación, lijar, abrir poro y aspirar profundamente. Evitar pintar en presencia de humedad. Sobre superficies de base cementosa: Microcemento, hormigón, morteros... ésta deberá estar completamente fraguada (≥ 28 días) y exenta de humedades $< 4\%$. Evitar la aplicación con corrientes de aire, insolación directa, riesgo de lluvia, hielo o deshielo. En exteriores la temperatura máxima de aplicación será en todos los casos $< 25^\circ\text{C}$ medidos sobre la superficie a tratar.												
Modo de Empleo	La baja viscosidad del Poliuretano Alifático, permite ser aplicado en estado puro. Aplicación a rodillo, brocha o pistola. Secado al tacto: 4-8 horas. Para repintar: 4-8 horas. Secado total : ± 24 horas. Tiempo de vida de la mezcla: 6-8 h a 20°C Estos tiempos están contemplados a 20°C y pueden variar en función de la temperatura ambiente.												
Recomendaciones de aplicación	Temperatura de aplicación: $10 - 25^\circ\text{C}$. Sobre base completamente seca y exenta de humedades $< 4\%$. No añadir ningún aditivo a la mezcla. Con posibilidad de humedades por remonte capilar consultar departamento técnico.												



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es