

Tixol®

Renovador Pavimentos Cement-Extreme

Pintura cementosa para renovation pavimentos porosos.

Descripción

Pintura cementosa bi componente para renovación de pavimentos en exterior. De aspecto ligeramente texturado que evita deslizamiento. El componente A se suministra en polvo y mezclado con componente B se obtiene una pintura de viscosidad adaptada para aplicación a rodillo.

Cement-Extreme ha sido formulado para la renovación de una nueva capa superficial sobre soportes absorbentes como hormigón impreso, cemento, adoquines, aceras, losetas y en general todo tipo de pavimentos exteriores que requieran una capa superficial totalmente nueva. Es transitable por vehículos, impermeable, extraordinariamente duro y flexible para que la aplicación en 2 o 3 capas no forme película quebradiza y absorba pequeñas dilataciones.

Propiedades

Extraordinaria dureza
Transitable por vehículos.
Ligeramente texturada. Anti-deslizante
Flexible, no quebradizo
Impermeable
Transpirable
Gran resistencia al envejecimiento.
Fácil aplicación

Campos de Aplicación

Renovación sobre pavimentos porosos que requieran de la creación de una nueva capa superficial muy dura, impermeable, transpirable y con cierta flexibilidad.

Preparación del Soporte

El soporte debe estar seco, limpio de polvo, grasa y libre de humedades.
Rascar bien partículas mal adheridas, restos de revestimientos o capas de pintura o barnices que permitan un correcto anclaje. Sobre superficies endebles, se recomienda aplicar una mano de Tixol Endurecedor de fondos.

Preparación del Producto

Verter componente A (polvo) sobre componente B (resina) y batir hasta total homogeneizado del material. Especial atención en no dejar grumos ni partes de polvo sin hidratar.
Se puede añadir hasta un máximo del 20% de agua para ajustar viscosidad. Muy importante no variar dosis de agua en diferentes mezclas ya que puede variar tonalidad de color en un mismo pavimento.

Aplicación

La aplicación se realiza a rodillo, repartiendo bien el material, generalmente en 2 capas y un espesor entre 0,3 y 0,8 mm con un consumo total de 800 gr/m².
No aplicar con exposición directa del sol, previsión de lluvias, viento ni temperaturas superiores a 30°C ni inferiores a 10°C. El repintado entre capas se hará transcurridas 4-6 horas a 20°C.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Renovador Pavimentos Cement-Extreme

Pintura cementosa para renovation pavimentos porosos.

Protección

Una vez aplicado debe ser protegido con Tixol Renovador de pavimentos standard o Extreme. También puede protegerse con Tixol Protector invisible para suelos o Tixol Barniz efecto mojado.

Características Técnicas

Aspecto:	Pintura viscosa.
Acabado:	Mate.
Rendimiento:	800 gr/m2 en dos capas
Repintado:	4-6 horas.
Espesor recomendado:	Entre 0,3 -0,8 mm
Seco al tacto:	1 h a 20°C
Seco al tránsito:	24 h.
Curado total:	28 días.
Tiempo de vida de la mezcla:	2 h a 20°C
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles :	25 kg (15 kg +10 kg)

Conservación

1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es