

DESCRIPCIÓN

TIXOL THERMO MASILLA F es una masilla al uso, formulada a base de copolímeros acrílicos, gránulos de perlita y micro-esferas de vidrio huecas, que forman millones de micro-cámaras de aire que proporcionan un aislamiento térmico complementario, tanto para el frío como para el calor. Interior y exterior. Resiste los rayos UV, y no amarillea. Especialmente formulada para el aislamiento térmico en fachadas y muros interiores. Evita condensaciones en los interiores provocados por la diferencia de temperatura.

Sus propiedades mecánicas, de resistencia al agua, reducen la formación de grietas, destacando sobre otros productos por su resistencia a los agentes atmosféricos y buena adherencia a soportes como hormigón, yeso, cemento, ladrillo, etc. Está especialmente formulada para el acabado fino de nuestra membrana **TIXOL THERMO PINTURA** y **TIXOL THERMO CORCHO PROYECTADO**. Libre de compuestos orgánicos volátiles según normativa.

PROPIEDADES

- Transpirabilidad, evitando posibles condensaciones.
- Permeable al vapor de agua.
- Resistente al agua y la humedad.
- Elasticidad, evitando la aparición de fisuras por retracción.
- Gran capacidad de agarre sobre todo tipo de superficies, incluso con elevado movimiento estructural, gracias a su excelente flexibilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Corrección térmica en paredes con deficiencia de aislamiento, puentes térmicos en frentes de forjado, pilares, paredes frías al norte...
- Solucionar los problemas de moho, hongos y condensación, causados por deficiencias térmicas.
- Alicatado y rejuntado de superficies interiores y exteriores. Adhesivo térmico en SATE.
- Enlucido y alisado de soportes con irregularidades (corcho proyectado, gotelé, material cerámico...).
- Evitar la degradación de la fachada (fisuras, humedad, diferencias térmicas).

DATOS TÉCNICOS

Secado al tacto	4 - 5 horas.
Repintado	Mínimo 12 horas.
Curado total	7 días.
Adherencia	Multiadherente.
Acabado	Blanco roto, mate.
Espesor recomendado	1-3mm.
Conductividad de la partícula térmica	0,066 (W/m.K).
Conductividad térmica del producto	0,059 (W/m.K).
Rendimiento	1,2 Kg/m ² /mm de espeso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar perfectamente limpio, sin restos de polvo y totalmente seco. Sanear los soportes degradados (pinturas mal adheridas, moho, musgo...). En superficies polvorientas o arenosas, realizar un cepillado previo y aplicar Tixol Primer. En caso de grietas, ensanchar la grieta en primer lugar, eliminar el polvo y aplicar Tixol Primer. Aplicar Tixol Thermo Masilla F, evitando dejar bolsas de aire en el interior. Utilizar mortero para reparar previamente las zonas con mayores desperfectos. Se puede aplicar sobre pintura y revestimientos en buen estado y bien adheridos al soporte.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Mezclar bien el producto con batidora industrial de calidad a bajas revoluciones durante 3 – 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea (se puede añadir hasta 200 mL de agua limpia por bote de 15 L, si fuere necesario).

APLICACIÓN

2. Aplicar en capas muy finas con llana, espátula, o máquina de proyección de masillas. No se recomienda un espesor mayor de 3 mm, ya que podrían aparecer fisuras.

3. Dejar secar entre capa y capa un mínimo de 4 – 6 horas a 20 °C (variable según espesor y humedad).

Se recomienda lijar (grano 60-120) y pintar (pinturas en solución acuosa), o barnizar, alicatar.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación entre 5 – 45 °C.

No aplicar con riesgo de heladas, incidencia solar directa, fuerte viento o con lluvia.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de la aplicación.

TIXOL THERMO MASILLA F, no es tóxico ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

ENVASES

Envases de plástico de 5 y 15 kg.

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado (5-35°C), al abrigo de la intemperie y la humedad.

INFORMACIÓN SEGURIDAD

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela, antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es.